

RINO[®] FLOOR Primer pentru adezivii bicomponenti



DESCRIEREA PRODUSULUI

Rășină monocomponentă pe bază de poliuretan pentru impermeabilizarea substraturilor pe bază de ciment cu umiditate reziduală ridicată.

CARACTERISTICI

- Monocomponent
- Performanță ridicată
- Putere de consolidare a substratului
- Barieră eficientă împotriva umidității reziduale (max. 4-5%)
- Putere de pătrundere ridicată
- Îmbunătățește rezistența mecanică a suprafețelor

PROPRIETĂȚI SPECIALE



Clasa de emisii conform reglementarilor franceze.

APLICARE

- Se aplică pe: șape de beton tradiționale, șape anhidre, etc.
- Se folosește pentru pregătirea mortarelor sintetice

- Consolidarea șapelor încălzite (după repararea eventualelor fisuri prin injectare, sau a fisurilor care împiedică contactul direct între grund și țevi)
- Destinat amorsării suprafețelor pe care urmează să fie aplicați adezivi pe bază de poliuretan monocomponenti, bicomponenti sau adezivi silanici.

A NU SE FOLOSI

- Pentru hidroizolarea șapelor încălzite (care trebuie să aibă o umiditate reziduală de reglare și trebuie să fie bine setate folosind un ciclu de încălzire)
- Pe substraturi neabsorbante
- În proiectele de renovare unde există persoane ce locuiesc în zonele adiacente (din cauza solventului care se emană în timpul aplicării)
- Înainte de aplicarea covoarelor din PVC, cauciuc, linoleum sensibile la solvenți
- Pe suprafețe ce vor fi supuse permanent la umiditate și care nu au fost protejate cu o barieră de etanșare la vapori
- La șapele ce conțin materiale care pot să dizolve sau să slăbească la contactul cu solventul

RECOMANDĂRI

Temperatura aerului în timpul aplicării trebuie să fie cuprinsă între +10°C și +30°C.
Nu aplicați în spații ce nu sunt bine ventilate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect	Brun lichid
Vâscozitate (@20°C, Ford #4)	13 - 15
Randament (g/m ²)	200 – 400 În funcție de utilizare - Pt. consolidarea suprafeței 200 g/m² - Pt. consolidare în profunzime 300-400 g/m² - Ca barieră împotriva umidității reziduale 300-400g/m² - Randamentul produsului poate varia în funcție de porozitatea suprafeței care se tratează
Temperatura de utilizare (°C)	Între +10°C și +30°C în condiții de umiditate a aerului > 40%
Timpul de uscare între straturi	Între 4 – 12 ore
Uscarea finală	După 2 – 3 zile , în condițiile unei ventilații foarte bune (timpul de uscare între straturi și cel de uscare finală pot varia în funcție de condițiile atmosferice, ventilație și grosimea stratului aplicat)
Aplicare	Rolă/pensulă
Curățarea sculelor și îndepărtarea excesului de produs	Solvent
Depozitare	12 luni (dacă este păstrat la temperature cuprinse între +5°C - +25°C)
Informații privind eliminarea deșeurilor	Se vor elimina în conformitate cu reglementările locale și naționale în vigoare
Ambalare	10 kg
Limitări în utilizare	Asigurați-vă că încăperea este ventilată în timpul utilizării și în timpul etapei de întărire. Produs inflamabil. Destinat amorsării suprafețelor pe care urmează să fie aplicați adezivi pe bază de poliuretan monocompenți, bicompenți sau adezivi silanici.
Cod GIS	RU3

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Utilizați întotdeauna instrumente adecvate pentru a verifica conținutul de umiditate din substrat. Substratul pe care se aplică adezivul trebuie să fie compact, uscat, fără urme de particule fine și grăsimi și în conformitate cu DIN 18356. Orice defecte de pe suprafață, cum ar fi fisuri sau crăpături, trebuie reparate în prealabil, astfel: se amestecă primerul cu nisip fin de cuarț (Atenție: Nu cu nisip marin), iar cu mortarul fin astfel obținut se astupă fisurile și crăpăturile. Pardoselile neabsorbante trebuie șlefuite pentru a li se conferi o suprafață rugoasă, apoi aspirate, pentru a permite primerului să pătrundă în profunzimea suprafeței. Înainte de aplicare, asigurați-vă că există o barieră de vaporii adecvată. Nu utilizați în încăperi fără uși sau ferestre.

APLICARE

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

Permiteți primerului să atingă temperatura camerei înainte de utilizare. Pentru obținerea unor rezultate optime temperatura aerului la aplicare trebuie să fie cuprinsă între +10°C și +30°C, iar umiditatea relativă a aerului să fie > 40%. Asigurați-vă că încăperea este bine ventilată în timpul aplicării și uscării primerului.

Pentru consolidarea suprafeței:

Aplicați un strat de RINO FLOOR Primer pentru adezivi bicompenți diluat în raport de 2:1 cu un diluant D40, la un consum 200 g/m².

Pentru amorsarea în profunzime a suprafeței:

Aplicați un strat de RINO FLOOR Primer pentru adezivi bicompenți diluat în raport de 1:1 cu un diluant D40. După uscarea primului strat (după cca. 4 ore, dar în decurs de 12 ore de la prima aplicare), aplicați un al doilea strat de grund, diluat în raport de 2:1, la un consum de aproximativ 400 g/m².

Ca barieră împotriva umidității reziduale:

Aplicați un strat de RINO FLOOR Primer pentru adezivi bicompenți diluat în raport de 1:1 cu un diluant D40. După uscarea primului strat (după cca. 4 ore, dar în decurs de 12 ore de la prima aplicare), aplicați un al doilea strat de grund nediluat, la un consum de aproximativ 400 g/m². Dacă este necesar, aplicați un al treilea strat de grund, după uscarea stratului anterior. Înainte de uscarea produsului, petele de grund pot fi îndepărtate folosind o cârpă înmuiată cu Solvent GR7. După întărire grundul poate fi îndepărtat doar mecanic.

Pentru a facilita aplicarea adezivului și a crea o suprafață aderentă, sablați cu nisip ultimul strat de grund aplicat înainte de uscarea acestuia.

Adezivul folosit pentru lipirea ulterioară trebuie să fie pe bază de poliuretan mono sau bicomponent (RINO FLOOR Adeziv bicomponent pentru lipirea parchetului, RINO FLOOR Adeziv bicomponent pentru lipirea mochetelor la exterior), sau adeziv silanic (RINO FLOOR Adeziv MS monocomponent pentru lipirea parchetului, RINO FLOOR Adeziv MS Elastic monocomponent pentru lipirea parchetului).

Utilizați întotdeauna echipament adecvat de protecție individuală.

Consultați întotdeauna fișa tehnică și fișa de securitate a produsului.

După adezivul pe substrat/pardoseală utilizând spatulele potrivite tipului de covor ce urmează a fi lipit. Presați uniform covorul pe întreaga suprafață pentru a elimina eventualele bule de aer. Înainte de lipire, verificați întotdeauna conținutul de umiditate din șapă, care trebuie să fie < 2% (<0,5% în cazul șapelor anhidre). Temperatura din încăperea unde se aplică covorul trebuie să fie cuprinsă între +15°C și +30°C, umiditatea relativă a aerului să nu fie mai mare de 75%.

Pardoselile și covoarele trebuie scoase din ambalaj cu câteva ore înainte de instalare pentru a le acorda o perioadă de aclimatizare și pentru a evita deformarea acumulată pe perioada depozitării.

OBSERVAȚII

Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat.

Consultați întotdeauna fișa tehnică și cea de securitate a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro