

RINO® FLOOR Adeziv MS monocomponent pentru lipirea parchetului



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv silanic monocomponent specific pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli din lemn pe substraturi din beton, pe suprafețe din placaj, PAL sau OSB, precum și pe suprafețe neabsorbante: marmură, gresie, mozaic, etc. Dacă se aplică în strat uniform pe suprafață RINO FLOOR Adeziv MS pentru parchet crează o barieră de impermeabilizare și ajută la prevenirea creșterii umidității pe substraturile pe bază de ciment.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Adeziv monocomponent
- Tehnologie 100% MS
- Performanță ridicată
- Potrivit pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli din lemn
- Foarte ușor de aplicat cu spatula/mistria
- Ușor de curățat
- Nu conține apă sau solvenți
- Nu conține izocianat sau amine
- Elastic – în conformitate cu ISO 17178

PROPRIETĂȚI SPECIALE

- Emisii foarte scăzute - EC1 PLUS R
- Cladirea a fost testată pentru emisii conform directivei DIBt în urma aplicării adezivului de parchet Z-155.10 - 367

- Clasa de emisii A+



- Potrivit pentru sisteme de încălzire/răcire în pardoseală
- Zgomot redus de impact

APLICARE

- Se aplică pe:
 - pardoseli absorbante și neabsorbante
 - șape de beton tradiționale
 - șape anhidre
 - șape de sulfat de calciu
 - substraturi absorbante și neabsorbante prevăzute cu sisteme de încălzire/răcire în pardoseală
 - pe suprafețe metalice după o degresare corespunzătoare (se recomandă o testare în prealabil).
- Pardoselile ce pot fi lipite cu acest adeziv sunt:
 - Elemente din lemn masiv ne-interconectate (fără îmbinare), cu grosimi de 10mm – parchet lamelar – conform standardului DIN EN 13227
 - Parchet tip mozaic – conform standardului DIN EN 13488
 - Benzi din lemn masiv, industrial – conform standardului DIN EN 14761
 - Plăci din lemn masiv de stejar cu îmbinare lambă și uluc, cu lățimi maxime de 18cm sau 20cm – conform standardului DIN EN 13489
 - Podele prefabricate multistrat conform standardului DIN EN 13489
 - Paroseli din plută conform standardului DIN EN 12104

RINO FLOOR Adeziv MS monocomponent pentru lipirea parchetului din lemn masiv poate fi utilizat ca barieră de vapori, dacă este aplicat uniform și omogen, și se formează un strat continuu, dacă se folosește pentru lipirea parchetului cu îmbinare în falț (lambă și uluc), pe suprafețe neîncălzite, cu umidități de până la 4% și umiditatea mediului ambiant de 85%.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

CARACTERISTICI TEHNICE

Densitate (g/cm ³)	1,60 – 1,70
Randament (g/m ²) - Pardoseli din plută - Pardoseli din lemn	400 – 500 g/m ² - aplicare cu spatula netedă nr.4 800 – 1000 g/m ² - aplicare cu spatula dințată nr.6 (consumul poate varia în funcție de porozitatea și planeitatea suprafeței pe care se aplică)
Temperatura la utilizare	+10°C
Faza deschisă (durata de utilizare)	40 – 50 minute
Timp de uscare pentru trafic pietonal	6 ore, în funcție de condițiile ambientale
Timpul de întărire finală	24 – 36 ore
Unelte de lucru	Spatule dințate nr.4,6
Curățarea uneltelor de lucru	Diluant, înainte de uscarea produsului
Depozitare	12 luni – dacă este păstrat la temperatură cuprinse între +5°C și +25°C
Informații privind eliminarea deșeurilor	Se va elimina în conformitate cu reglementările locale și naționale în vigoare
Ambalare	15kg
Limitări la/în utilizare	Suportul pe care se aplică trebuie să corespundă normativelor DIN 18356
GISCODE	RS10
Forța de tăiere conform ISO 17178	1,7 N/mm ²
Elongația la rupere conform ISO 17178	3,1
Forța de tăiere conform UNI EN 14293	2,3 N/mm ²

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Substratul pe care se aplică adezivul trebuie să fie compact, uscat, fără urme de particule fine și grăsimi și în conformitate cu DIN 18356. Utilizați întotdeauna instrumente adecvate pentru a verifica conținutul de umiditate din substrat. Înainte de aplicare, asigurați-vă că există o barieră de vaporii adecvată. Verificați întotdeauna conținutul de umiditate din substrat. Măsurarea trebuie efectuată în profunzime la aproximativ 2–3cm, folosind un tester de umiditate din carbură. Conținutul de umiditate trebuie să fie <2% pentru șape tradiționale de beton și <0,2% în cazul șapelor anhidre sau în cazul în care se utilizează sisteme de încălzire/răcire în pardoseală. Nivelul de umiditate al pardoselii/parchetului din lemn trebuie să fie cuprins între 7 – 11%. Nu aplicați pe șapele ce nu sunt protejate împotriva umidității. Pe substraturi cu porozitate redusă sau șape de sulfat de calciu, se recomandă o abraziune mecanică și o îndepărtare a prafului și a particulelor fine, precum și a urmelor de uleiuri, grăsimi. Substraturile prăfuite sau pe bază de ciment trebuie consolidate în prealabil cu primer: RINO FLOOR Primer pentru suprafețe cu umiditate ridicată sau RINO FLOOR Primer pt. Adezivii bicomponenți și silanici.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

APLICARE

Pentru rezultate excelente aplicați adezivul la o temperatură cuprinsă între +10°C și +30°C, altfel vâscozitatea și timpul de uscare pot varia semnificativ. Permiteți adezivului să atingă temperatura camerei înainte de utilizare. Produsul este gata preparat pentru utilizare. Aplicați adezivul pe substrat/pardoseală utilizând spatulele potrivite tipului de parchet ce urmează a fi lipit. Presați uniform parchetul pentru a asigura o aderență perfectă pe toată suprafața. Este indicat să lăsați cel puțin 8-10mm distanță între padosela de lemn/parchet și pereți. Dacă produsul este încă proaspăt se pot îndepărta eventualele reziduuri cu ajutorul unei cârpe curate. Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat. Consultați întotdeauna fișa tehnică și cea de securitate a produsului înainte de utilizare.

CURĂȚARE

Adezivul neântărit poate fi îndepărtat de pe mâini și suprafețe cu solvent. Spatulele se curăță de adezivul neântărit cu solvent.

DEPOZITARE

Adezivul trebuie păstrat în ambalajul original, nedeschis, la temperatură cuprinse între: +5°C și +25°C. Termen de valabilitate: 12 luni

AMBALARE

15kg

OBSERVAȚII

Nu se aplică în medii umede.

Nu aplicați pe șapele care nu sunt protejate cu o barieră de vapori adecvată.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro