

UHU®

ADEZIV UNIVERSAL EXTRA

**ADEZIV GEL PE BAZĂ DE RĂȘINI SINTETICE, COMPLET
TRANSPARENT, PENTRU LIPIRE FĂRĂ SCURGERE**

DESCRIERE PRODUS

UHU Adeziv universal extra este un adeziv unic de tip gel pe bază de rășină sintetică pentru o lipire transparentă. Formula gel asigură o aplicare curată a adezivului, fără scurgeri și este ideală pentru utilizarea pe suprafețe verticale. Nu încrețește hârtia.

DOMENIU DE APLICARE

Universal - lipește lemn, porțelan, Plexiglas®, metal, sticlă, ceramică, piele, fetru, plută, textile, carton, hârtie și multe alte materiale. Nu este adecvat pentru Styrofoam®, Polietilenă (PE) și Polipropilenă (PP).

PROPRIETĂȚI

- formulă gel
- nu se scurge
- complet transparent
- uscare rapidă
- ideal pentru suprafețe verticale
- nu încrețește hârtia

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Nu utilizați la temperaturi sub +5°C.

Cerințe suprafețe: Materialele ce trebuie lipite trebuie să fie curate, uscate și lipsite de praf și grăsime.

Tratamentul preliminar al suprafețelor: Atunci când lipiți materiale din plastic sau metal, puteți obține rezultate mai bune dacă părțile de lipit sunt ușor șmirgheluite mai întâi.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Curățați bine suprafețele de lipit (uscate și lipsite de praf și de grăsime). Aplicați adezivul pe una dintre laturile ansamblului de lipit, presăți-le una pe cealaltă - și gata! Aplicați adezivul pe ambele părți ale ansamblului de lipit atunci când lucrați cu materiale neabsorbante (de exemplu, ceramică, hârtie cretată), lăsați să se usuce, aplicați din nou și presăți părțile una pe cealaltă.

Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat petele umede de adeziv. Reziduurile uscate și petele de adeziv de pe textile pot fi înlăturate cu acetonă.

Puncte de atenție: Conține solvenți volatili, foarte inflamabili. Prin urmare, trebuie luate măsuri de precauție corespunzătoare în timpul depozitării sau când lucrați cu adezivul.

TIMP DE ÎNTĂRIRE*

Timp de uscare/întărire: aprox. rezistența la lipire: În urma testelor efectuate pe lemn de fag a fost obținută o valoare combinată pentru rezistența la întindere și la forfecare de aprox. 7 N/mm² (valoare finală).

Rezistența finală de lipire: după aprox. 24 h (Aproximativ două treimi din rezistența finală sunt atinse după 24 ore).

* Timpul de întărire poate varia în funcție de suprafață, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la temperatură: Rezistența la căldură a adezivului este determinată de natura termoplastică a rășinii sale sintetice. Prin urmare, părțile lipite nu trebuie expuse continuu la temperaturi de peste 70 °C.

Rezistență chimică: Este rezistent în mare parte la acizi și alcali diluați, benzină și ulei. **NU ESTE ADECVAT PENTRU:** alcool (de exemplu, alcool denaturat, alcool alb), cetone (de exemplu, acetonă), solvenți de acetat (ex. diluant pentru lac nitrocelulozic) sau solvenți foarte aromatici (ex. toluen și xilen).

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect: gel complet transparent, incolor

Bază chimică: ester de polivinil

Consistență: Gel (tixotrop)ic

Solvent: Amestec de esteri cu punct de fierbere scăzut, cetone și alcool

Materie solidă: aprox. 32%

Densitate: aprox. 0,95 g/cm³

Condiții de depozitare

Depozitați într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE

Adezivul uscat este inert, complet neutru și inofensiv din punct de vedere fiziologic.

DIMENSIUNI AMBALAJ

tub: 31g

Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru.