

UHU® STICLĂ

ADEZIV PENTRU STICLĂ RAPID, COMPLET TRANSPARENT, REZISTENT LA APĂ



Descrierea produsului

Adezivul de reparații special pentru sticlă ce se întărește la lumină UV este un adeziv pe bază de acrilat transparent care se întărește rapid atunci când este expus la lumina zilei. Este specializat în lipirea sticlei pe sticlă și a sticlei pe metal. După întărire acesta devine rezistent la apă, mașina de spălat vase, acțiunea razelor UV și la temperatură.

Domeniu de aplicare

Lipește sticla și cristalul între ele și de metal. Ideal pentru lipirea și repararea obiectelor de sticlă și cristal, precum o vază, un pahar, o carafă, o statuie, un bol, o vitrină, un blat de masă, o lampă sau o ramă. Nu este adecvat pentru sticlă de plumb, varietăți de sticlă colorată, sticlă securizată și cu folie de siguranță, parbrize și acvarii.

Proprietăți

- Rapid
- Se întărește la raze UV
- Complet transparent
- Rezistent la apă
- Rezistent la mașina de spălat vase

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Nu utilizați la temperaturi de sub +10°C.

Cerințe suprafețe: Suprafețele ce trebuie lipite trebuie să fie uscate și lipsite de grăsime și praf.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Aplicați un strat subțire pe una din suprafețe. Presați imediat părțile ce trebuie îmbinate și fixați-le. Lăsați adezivul să se întărească la lumina soarelui. Nu schimbați poziția părților lipite în timpul întăririi. În funcție de material și de cantitatea de adeziv aplicată, duritatea la care se poate manipula structura lipită se atinge după aproximativ 5 minute.

Pete/reziduuri: Îndepărtați petele de adeziv imediat cu acetona. Resturile uscate de adeziv pot fi îndepărtate doar mecanic.

Puncte de atenție: Produsul se întărește sub influența luminii UV, de exemplu, afară la lumina directă a soarelui sau înăuntru, lângă o fereastră. Produsul nu se întărește dacă cerul este înnorat sau la lumină artificială. Folosirea unei lămpi UV cu o lungime a undelor între 250 nm și 350 nm permite direcționarea luminii către îmbinările lipite, prin urmare permițând adezivului să se întărească.

TIMP DE ÎNTĂRIRE*

Rezistența finală de lipire după: aprox. 24 ore

* Timpul de întărire poate varia în funcție de suprafață, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la apă: Bună

Rezistență la temperatură: de la -40°C la +90°C

Rezistență UV: Bună

Rezistență chimică: în mare parte rezistent la ulei, acizi diluați și soluții alcaline

Specificații tehnice

Aspect: transparent

Bază chimică: ester uretan acrilat

Consistență: Lichidă

Vâscozitate: aprox. 6 mPa.s.

Densitate: aprox. 0,98 g/cm3

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați adezivul la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț și, de asemenea, ferit de razele directe ale soarelui.

PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE

Adezivul uscat este complet neutru și inofensiv din punct de vedere fiziologic.

Dimensiuni ambalaje

Tub 3g

Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultat sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru.