

REVCO PUTZ PRIMER, AMORSĂ CU CUART PENTRU TENCUIELI

Utilizare : REVCO PUTZ PRIMER este un material de amorsaj special conceput pentru grunduirea pereților interiori și exteriori înainte de aplicarea tencuielilor decorative. Contine cuart .

Conditii de aplicare : Suprafața suport trebuie să fie perfect uscată, netedă, curată, desprafuită și degresată, fără particule neaderente. În cazul aplicării pe suprafețe tencuite cu mortar de ciment și pe pereți din beton, suprafața suport trebuie să fie stabilă (nesupusă contractării). Înainte de grunduire trebuie îndepărtate resturile de vopsea veche și reparate defectele suprafeței. Zonele reparate trebuie să aibă aceeași structură ca a suprafețelor deja existente. Amorsa pentru tencuieli REVCO PUTZ PRIMER nu este indicată la repararea defectelor de suprafață.

Înainte de utilizare, amorsa de tencuieli REVCO PRIMER trebuie bine omogenizată.

Grunduirea trebuie efectuată cu cel puțin 24 de ore înainte de aplicarea tencuielii decorative.

Amorsa trebuie să fie aplicată în mod uniform.

Culoarea amorsei REVCO PUTZ PRIMER pentru tencuieli trebuie să fie aceeași cu a tencuielii decorative care urmează a fi aplicată.

Aplicare: Cu rolă din bumbac, cu pensula sau cu pistol cu aer comprimat. În momentul aplicării temperatura aerului și a suprafeței peretelui trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +25°C.

Consum: ~ 0,15 kg/m² fără diluare. **Un bidon de 15 kg este suficient pentru 100 mp.**

Consumul indicat se referă la suprafețele perfect netede. Consumul variază în funcție de grosimea stratului aplicat și de caracteristicile suprafeței suport. Din acest motiv nu ne putem asuma nici o răspundere în legătură cu necesarul exact de material pentru fiecare caz în parte.

Diluare: poate fi diluat în proporție de max. 5% apă, în cazul unor suprafețe foarte absorbante.

În cazul aplicării pe sisteme termoizolante, nu se diluează.

Uscare la atingere: 4 ore **Uscare la acoperire:** 8 ore. Valorile sunt date pentru o temperatură de 20° C și o umiditate relativă de 42%. Odată cu modificarea condițiilor de temperatură și umiditate, se modifică și proprietățile de aplicare și uscare.

Depozitare: În ambalajul original, într-un loc ferit de îngheț, pe o durată de până la 2 ani.