

Acrylan Elastic

Elastomeric and water insulating paint for exterior use



Vopsea acrilică, elastomerică pură pentru uz exterior (bazată 100% pe copolimeri acrilici rezistenți la raze UV). Se poate aplica pe suprafețe vechi și noi, cum ar fi ghipsul, tencuiala, betonul, cărămizile, etc. Generează o peliculă rezistentă la apă de o calitate excelentă, are putere mare de acoperire și un alb impecabil, chiar și atunci când este expusă la condiții meteorologice dificile sau la factori poluanți, într-un mediu marin sau industrial. Acoperă integral toate dilatățile și contracțiile mici ale suprafeței, păstrându-și elasticitatea la temperaturi care pot varia între -25°C și +110°C. Nu conține A.P.E.O. (alchilfenoletoxilați).

- **Cu 100% copolimeri acrilici rezistenți la raze UV**
- **4 ÎN 1: Impermeabil, acoperire, întindere, respiră**
- **Rezistență excepțională la condițiile meteorologice nefavorabile**
- **Certificată Vopsea Rece**

CARACTERISTICI SPECIALE

Certificate de la Universitatea din Atena, Departamentul de Fizică, ca material rece pentru acoperiri cu următoarele proprietăți:

Reflexie initiala totala de soare SR = 0,86 (300-2500nm) (ASTM 903-96 și ASTM G 159-98).

Emisivitate infraroșu Factor $\epsilon = 0.88$ (ASTM E 408-71-2002).

Reflexie solara Index SRI = 108 (ASTM E 1980-01).

CULORI

Disponibil în Alb și nenumarate nuanțe doar folosind Vitex Colorfull System.

AMBALARE

Alb	3 L	10 L
Baze	3 L	10 L

ACOPERIRE

10-12 m²/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV(compuși organici volatili)

Valorile maxime acceptate de UE pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/c „pereți exterior cu substrat mineral”, tip WB**): **40 g/l**. Acest produs conține maxim **23 g/l** COV (produsul gata de utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie să fie curată, fără praf, uleiuri sau eventuale parti neaderente, vopsea uscată etc.

Pentru a umple orice fisură sau gaură folosiți Chit acrilic Putty.

Suprafețele acoperite anterior cu vopsele pe baza de apa sau (gleturi pe baza de var sau ciment) ar trebui să fie amorțate cu Acrylan Unco Eco, Durovit sau Vitosin.

Noile suprafețe din ipsos, beton, ciment, gips-carton, etc. ar trebui să fie mai întâi grunduite cu Acrylan Unco Eco sau Durovit.



APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două straturi cu trafaletul, pensula sau pistol de pulverizare airless diluat până la 15% cu apă. Nu se aplică la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă mai mare de 70%. Evitați aplicarea atunci când este ploaie sau îngheț este de preferat să așteptați în următoarele 48 de ore.

Este uscat la atingere după 2-3 ore și poate fi reaplicat după 6-8 ore. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau un detergent.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate	110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)
Densitate	1,50 ± 0,02 Kg/L Alb (ISO 2811)
Luciu	< 5 unitați în 60° (ISO 2813)

DEPOZITARE

Containerele trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscată, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE

Citește eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni suplimentare solicitați Fișa tehnică de securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro