

Lac pentru parchet

PE BAZĂ DE APĂ



Lac poliuretan pe bază de apă pentru parchet interior, podele din lemn și scări. Are proprietăți excelente de lucru, este inodor, fără îngălbenire și se uscă rapid. Se aplică ușor creând o suprafață netedă cu duritate mare și o mare rezistență la abraziune lichidă, gravură, apă și produse de curățare.

- Lac poliuretan pe bază de apă
- Pentru parchet interior, podele din lemn și scări
- Proprietăți excelente de lucru, inodor, fără îngălbenire, uscare rapidă
- Duritate ridicată și o mare rezistență la abraziune lichidă, gravură, apă și produse de curățare

CULORI

Finisaj transparent lucios și satin.

AMBALARE

Transparent	1 L	2.5L
-------------	-----	------

ACOPERIRE

Acoperire 10-12 m²/L pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV (compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/i „Acoperitori unicomponenți cu funcție specială”, Tip WB): **140 g/l**. Acest produs conține maxim **135 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie uscate, curate, fără praf, ceruri, uleiuri și pardoseli vechi bine rașchitate.

În primul rând se aplică două straturi de Grund pentru parchet și se șmirgheluește ușor.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două straturi cu pensula sau rola diluat până la 5% cu apă. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

Este uscat la atingere după 1-2 ore și poate fi reaplicat după 6-8 ore după șlefuire. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	55 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Densitate	1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
Luciu	Gloss: > 85 units @ 60° Satin: 50 ± 10 units @ 60° (ISO 2813)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie depozitate într-o zonă rece, uscată, bine ventilată, protejată de lumină directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe amănunte consultați Fișa tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro