



DESCRIERE

BITUMOL este o soluție de emailare bituminoasă, bazată pe bitum și solvenți selectați special. Are o adeziune excelentă la suprafețe din beton, beton ușor, metal, lemn, piatră, cărămidă. Se adera foarte rapid asigurând un strat de protecție cu rezistență ridicată la apă, soluții acide slabe și alcaline. BITUMOL este aplicat pentru îmbinarea rapidă și fiabilă a membranelor rezistente la apă.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Pre-tratament

Suprafața trebuie să fie fină, uscată, fără praf, fără grăsimi, rugină și materiale detasabile.

Aplicare

BITUMOL se aplică la rece cu o pensula, rolă sau pistol pentru vopsit. Utilizat ca primer pentru aplicarea pe membranele bituminoase rezistente la apă este de ajuns un singur strat. Adeziunea membranelor bituminoase cu arzător trebuie să înceapă doar după evaporarea completă a solventului (de obicei după 24 de ore). Timpul de uscare depinde de umiditate și temperatura ambientală.

Pentru utilizarea pe suprafețele verticale, pentru etanșarea betonului sau pentru protecție anti-coroziune a suprafețelor metalice, se recomandă aplicarea a cel puțin două straturi în tipar transversal.

ATENȚIE: Poate fi afectat de uleiurile minerale. Nu este compatibil cu suprafețele cu produse ce conțin polistiren (expandat sau extrudat) deoarece conține solvenți organici.

CONSUM

0,5 lt / m² per strat, în funcție de tipul și porozitatea suprafeței.

CURĂȚARE

Echipamentul este curățat imediat după utilizare cu benzină sau alt solvent organic.

AMBALARE

În canistre de 5lt και 20lt.

DEPOZITARE

Se poate depozita într-o canistră închisă cu orice modificare într-o zonă acoperită protejată de căldură și razele directe ale soarelui.

PROPRIETĂȚI	REZULTAT	Metodă de testare
Formă fizică	Lichid cu viscozitate scăzută	-
Culoare	Negru	-
Densitate	0,90-0,95 gr/cm ³	ASTM D41
Reziduu solid după evaporare	60-65%	
Penetrarea reziduului la 25°C	20-50 dmm	
Solubilitate în tricloroetilen	>99%	

PRECAUȚII

Inflamabil și dăunător în caz de inhalare și se recomandă utilizarea în spații bine ventilate. Purtați haine de protecție adecvate și mănuși. Pentru detalii suplimentare solicitați Fișa cu Informații de Siguranță la Departamentul Vânzări.

YANNIDIS BROS S.A. își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice din această fișă cu specificații, bazată pe producția actuală cu notificare anterioară



Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12

Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,

office@temad.ro, www.temad.ro