

Lussolac

Lac de lemn pe bază de solvent



Lac poliuretanic (o componentă) transparent sau colorat, pe bază de solvenți, pentru suprafețe din lemn interioare și exterioare. Are proprietăți excelente de aplicare, luciu puternic, cât și o foarte bună elasticitate și duritate. Rășinile poliuretanice conferă o durabilitate excelentă chiar și atunci când lacul este expus la condiții atmosferice nefavorabile, în timp ce filtrele ultraviolete protejează lemnul de efectele dăunătoare ale luminii soarelui.

- Lac de lemn poliuretanic
- Cu filtre UV pentru a proteja lemnul de efectele nocive ale razelor solare

CULORI

Disponibil incolor lucios, satin, mat și în 11 culori cu aspect lucios.

AMBALARE

Lucios incolor	180 mL	750 mL	2.5L
Satin și mat incolor	750 mL	2.5L	
Culorile	180 mL	750 mL	

ACOPERIRE

12 - 16 m²/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV (compuși organici volatili)

Valorile limită ale conținutului maxim de COV acceptate de UE (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/e** "lacuri pentru finisare interioară/exterioară și pentru acoperirea petelor de pe lemn, inclusiv petele opace", tip **SB**): **400 g/l**. Acest produs conține maxim **399 g/l** VOCs (produsul gata de utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără urme de grăsimi sau de rășini și șmirgheluite. Pe suprafețe noi din lemn se aplică conservant Diaxyd décor.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul sau pensula diluat până la 5% cu diluant pentru pensula T 300 sau pistol de pulverizare airless diluat cu până la 5%, cu Diluant Pentru Pistol T 350. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și / sau umiditate relativă peste 80%.

Este uscat după 3-4 ore și poate fi reaplicat după 20-24 ore. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Role curate, perii, pete de podea, etc. se șterg cu diluant pentru pensula T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizați Diluant Pentru Pistol T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)
Densitate	0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
Luciu	Gloss: > 90 units @ 60° (ISO 2813) Satin: 20 - 40 units @ 60° (ISO 2813) Mat: < 15 units @ 60° (ISO 2813)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro