

Lussolac (w)

Lac de lemn pe bază de apă



Lac inodor pe bază de apă pentru suprafețe din lemn, bazat pe o combinație de rășini acrilice și poliuretanice, pentru uz interior și exterior. Are proprietăți excelente de lucru și o bună durabilitate chiar și în cazul expunerii la condiții atmosferice nefavorabile cum ar fi expunerea intensă la soare și la umiditate ridicată.

- Protejează și decorează suprafețe de lemn interioare și exterioare
- Rezistență mare la soare și umiditate
- Disponibil într-un finisaj transparent lucios, satin sau mat

CULORI

Disponibil incolor lucios, satin sau mat.

AMBALARE

incolor	750 mL	2.5L
---------	--------	------

ACOPERIRE

12-14 m²/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV(compuși organici volatili)

Valorile limită ale conținutului maxim de COV acceptate de UE (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/e** "lacuri pentru finisare interioară/exterioară și pentru acoperirea petelor de pe lemn, inclusiv petele opace", tip **WB**): **130 g/l**. Acest produs conține maxim **73 g/l** VOCs (produsul gata de utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, fără urme de grăsimi sau de rășini și șmirgheluite.

Pe suprafețele noi din lemn aplică conservant Diaxyl Decor pe bază de apă.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul, pensula sau pistol diluat până la 10% cu apă. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

Este uscat la atingere după 1-2 ore și poate fi reaplicat după 6-8 ore. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau un detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)
Densitate	1,05 ± 0,02 Kg/ L (ISO 2811)
Luciu	Gloss: > 80 units @ 60° Satin: 20 - 30 units @ 60° Mat: < 15 units @ 60° (ISO 2813)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie depozitate într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro