

RELIEF

Vopsea Emulsionată Texturată



Vopsea-emulsie texturată pe bază de copolimer vinilic (VPA-VEOVA). Are o putere mare de acoperire și rezistență excepțională la umezeală și condiții meteorologice dificile. Se uniformizează foarte bine și oferă un finisaj rezistent, care nu se va crapă. Vopseaua Relief de la Vitex se poate aplica pe suprafețe corect pregătite din orice material.

- Vopsea emulsie texturată
- Durabilitate excepțională

CULORI

Disponibil în alb. Mai multe culori se pot realiza folosind culorile de bază Vitex.

AMBALARE

Alb	5 Kg	25 Kg
-----	------	-------

ACOPERIRE

1-1,5 m²/Kg per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV(compuși organici volatili)

Valorile maxime acceptate de UE pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/c** „pereți exterior cu substrat mineral”, tip **WB**): **40 g/l**. Acest produs conține maxim **14 g/l** COV (produsul gata de utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafața trebuie să fie curată, fără praf, uleiuri sau eventuale parti neaderente, vopsea uscată etc.

Pentru a umple orice fisură sau gaură folosiți Chit acrilic Putty.

Suprafețele acoperite anterior cu vopsele pe baza de apa sau (gleturi pe baza de var sau ciment) ar trebui să fie amorsate cu Acrylan Unco Eco, Durovit sau Vitosin.

Noile suprafețe din ipsos, beton, ciment, gips-carton, etc. ar trebui să fie mai întâi grunduite cu Acrylan Unco Eco sau Durovit.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două straturi cu trafal-etul, pensula sau pistol de pulverizare airless diluat până la 5-10% cu apă. Nu se aplică la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă mai mare de 70%. Evitați aplicarea atunci când este ploaie sau îngheț sau în următoarele 48 ore va fi ploaie sau îngheț.

Este uscat la atingere după 20-30 de minute Poate fi acoperit cu orice vopsea acrilică Vitex. Acoperirea obține duritatea finală aproximativ o săptămână mai târziu. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate	27.500 ± 2.500 cps (BROOKFIELD sp.7/50rpm, 25°C)
Densitate	1,89 ± 0,03 Kg / L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Containerele trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscată, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE

Citește eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni suplimentare solicitați Fișa tehnică de securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro