

Verolac 300°C

High Temperature



Vopsea temperatură înaltă pe bază de rășini siliconice speciale și pigmenți speciali rezistenți la foc care protejează împotriva temperaturilor ridicate și au o excelentă rezistență la coroziune. Se aplică pe suprafețe interioare și exterioare, oferind un film solid și flexibil rezistent la temperaturi de până la 350 °C. Este potrivit pentru suprafețe metalice, unde temperaturile sunt ridicate, cum ar fi sobe, conducte aragaz, coșuri de fum, șeminee, cazane, grătare, plite etc.

- Vopsea temperatură înaltă pe bază de rășini siliconice speciale și pigmenți speciali rezistenți la foc
- Pentru sobe, conducte aragaz, coșuri de fum, șeminee, cazane, grătare, plite etc.

CULORI

Disponibil în negru

AMBALARE

negru	375 mL	750 mL
-------	--------	--------

ACOPERIRE

14 – 16 m²/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV(compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/i** „Acoperitori unicomponenți cu funcție specială”, Tip **SB**): **500 g/l**. Acest produs conține maxim **498 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

SURFACE PREPARATION

Suprafețele trebuie curățate cu Diluant pentru pensulă T 300, să fie netede și uscate, fără praf, grăsime sau rugină și șmirgheluite.

APPLICATION

Se amestecă bine înainte de utilizare aplicați un strat cu trafaletul, pensula sau pistol fără diluare și fără grund. Grosimea stratului de vopsea uscată nu este necesar să depășească 30 micrometri. Nu este necesar un al doilea strat. După aplicare, trebuie să treacă 24 de ore înainte de încălzirea suprafeței vopsite. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

ATENȚIE: Produsul capătă duritatea maximă și rezistență la coroziune, când după uscare se încălzește treptat la 200°C - 300°C timp de o oră, pot apărea vapori în cazul în care nu s-a respectat timpul de uscare și s-a realizat încălzirea.

Este uscat la atingere după 3-4 ore, în funcție de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Role curate, perii, pete de podea, etc. se curăță cu Diluant pentru pistol T 350 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizați Diluant pentru pistol T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	40 - 70 sec (FORD CUP#4, 20°C)
Densitate	1,39 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilată, protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro