

MARITRANS® TILE PRIMER

Promotor de aderență pentru
suprafețe vitrate și smălțuite

FIȘĂ TEHNICĂ
Data: 24.11.2023 – Versiunea 23

Descrierea produsului

MARITRANS® TILE-PRIMER este o amorsă cu rol de promotor de aderență transparent, monocomponent, care activează chimic suprafețele ceramice și din sticlă, oferind o aderență excelentă la acoperirea care urmează. Pe bază de solvenți.

Se întărește prin reacție cu umiditatea solului și a aerului.

1

■ Informații despre produs

- Promotor de aderență monocomponent

■ Ambalare

- Găleți metalice de 1l/5l

■ Culoare

- Transparent

■ Perioada de valabilitate

- 9 luni de la data fabricației

■ Condiții de depozitare

- Gălețile pot fi depozitate în încăperi uscate și răcoroase maxim 9 luni. A se proteja produsul împotriva umezelii, a înghețului și a luminii solare directe. Temperatura de depozitare: 5°-35°C. Produsele trebuie să fie păstrate nedeschise în recipiente lor originale, purtând numele producătorului, denumirea produsului, numărul lotului și etichetele privind măsurile de precauție la aplicare.

■ Avantaje

- Aplicare simplă
- Ancorare excelentă la suprafețe „dificile” din sticlă și smălțuite
- Stabil UV
- Uscare rapidă
- Degresează eficient suprafața

Utilizări

- Plăci ceramice smălțuite
- Sticlă
- Căramizi de sticlă, etc.

MARITRANS® TILE-PRIMER poate fi, de asemenea, utilizat în combinație cu alte acoperiri poliuretane MARIS POLYMERS SMSA pentru a fi aplicate pe suprafețe vitrate

Consum

- 50-80 gr/m² în unul sau două straturi
- Această acoperire se bazează pe aplicarea cu rola pe o suprafață netedă în condiții optime. Factori precum porozitatea suprafeței, temperatura și metoda de aplicare pot modifica consumul de produs

Certificări



EN1504-2: Sistem de protecție pentru suprafețele din beton: Performanță determinată în sistem (MARITRANS® TILE PRIMER, MARITRANS®, MARITRANS® FINISH)



Verificat EPD



Aplicare

Pregătirea suprafeței

Pregătirea atentă a suprafeței este esențială pentru un finisaj optim și durabil.

Suprafața trebuie să fie curată și sănătoasă, lipsită de orice urme de substanțe de contaminare care pot afecta negativ aderența. Acoperirile vechi, murdăria, grăsimile, uleiurile, substanțele organice și praful trebuie îndepărtate. Conținutul maxim de umiditate nu trebuie să depășească 5%. Toate piesele de pe suprafață și praful rezultat din operația de șlefuire trebuie îndepărtate cu atenție. Nu spălați suprafața cu apă!

Priming (activarea suprafeței)

Pentru cele mai bune rezultate, temperatura în timpul aplicării trebuie să fie cuprinsă între 5°C și 35°C, iar umiditatea relativă trebuie să fie cuprinsă între 50% și 70%. Temperatura scăzută și umiditatea scăzută întârzie întărirea. Umiditatea înaltă poate afecta finisajul final.

Aplicați MARITRANS® TILE-PRIMER prin înmuierea unei lavete curate și uscate și ștergeți întreaga suprafață. Schimbați des lavetele. Prin această procedură de aplicare, vă asigurați că, pe lângă activarea chimică a suprafeței, aceasta este, de asemenea, degresată foarte eficient. Asigurați-vă că este aplicată pe întreaga suprafață o cantitate suficientă de MARITRANS® TILE-PRIMER fără a lăsa niciun punct netratat.

După aproximativ 1-2 ore, aplicați MARITRANS® sau o altă acoperire poliuretanică MARIS POLYMERS SMSA.

Măsurile de siguranță

MARITRANS® TILE-PRIMER conține izopropanol. Consultați informațiile furnizate de producător. Vă rugăm să citiți fișa cu date de securitate. **NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL**

Sfaturile noastre tehnice de utilizare, orale sau în scris, sunt oferite cu bună credință și reflectă nivelul actual de cunoștințe și experiență cu produsele noastre. Atunci când se utilizează produsele noastre, este necesară o inspecție detaliată orientată obiect și o inspecție autorizată în fiecare caz în parte pentru a determina dacă produsul și/sau tehnologia de aplicare în cauză îndeplinește cerințele și scopurile specifice. Putem garanta doar că produsele noastre sunt conforme cu specificațiile lor tehnice. Prin urmare, aplicarea corectă a produselor noastre intră în întregime în sfera dumneavoastră de responsabilitate, iar utilizatorii sunt responsabili, toate cazurile, pentru respectarea legislației locale și pentru obținerea tuturor aprobărilor sau autorizațiilor necesare, dacă sunt necesare, atât pentru achiziționarea cât și pentru utilizarea acestora. Valorile din fișa tehnică sunt date ca exemplu și nu pot fi considerate specificații. Pentru specificațiile produsului, contactați departamentul nostru tehnic. Noua ediție a fișei tehnice înlocuiește informațiile tehnice anterioare care își încetează valabilitatea. Prin urmare, este necesar să aveți întotdeauna la îndemână codul curent de practică.

* Toate valorile reprezintă valori tipice și nu fac parte din specificațiile produsului.

MARIS POLYMERS S.M.S.A.

Platforma industrială Inofita • 320 11 Inofita • Grecia Tel: +30 22620 32918-9
marispolymers@saint-gobain.com • www.marispolymers.com