

GRANIKOT LINEA

Tencuială acrilică

Tencuială acrilică decorativă de foarte bună calitate pentru fațade, rezistență la intemperii cu proprietăți bune contra radiațiilor UV, adeziune excelentă, fermitate și elasticitate. Este folosită pentru protejerea și decorarea suprafețelor din exterior și interior (tencuială, beton, sisteme de izolare termică). Certificată cu marcajul CE conform EN 15824.

Avantaje:

- Rezistență foarte bună la intemperii și la radiațiile UV
- Aderență, duritate și elasticitate excelente



CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI TEHNICE



Viscozitate

50.000 – 66.000 cps (BROOKFIELD sp.6/10rpm, 25°C)

Densitate

1,79 ± 0,05 Kg / L (ISO 2811)

DILUARE



Apă

0-2%

TIMP DE USCARE




Uscat la atingere

4-6 h

CULORI

148

Alb și într-un număr nelimitat de nuanțe prin **Sistemul de Colorare Vitex**



AMBALAJ

Alb	5 kg	25 kg
Baze	5 kg	25 kg



ACOPERIRE

Aspect neted:

- Granulometrie 1,0 mm = 1,7-2,2 Kg/m²
- Granulometrie 1,2 mm = 1,8-2,3 Kg/m²
- Granulometrie 1,5 mm = 2,0-2,5 Kg/m²

VITEX S.A. P.O. BOX 139 IMEROS TOPOS, ASPROPYRGOS GR 19300 GRANIKOT LINEA 23 Decl. performanță nr.: VIT-CPR-0021	
EN 15824 Tencuială de exterior și de interior pe bază de lianți organici	
Reacție la foc	Euroclass B-s2,d0
Aderență	≥ 0,5 MPa
Absorbție apă	W ₂
Permeabilitate la vaporii de apă	V ₂
Conductivitate termică	1,09 W/m.K
Durabilitate	≥ 0,9 MPa

APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru protecția și decorarea suprafețelor exterioare și interioare (tencuială, beton, sisteme de termoizolație a fațadelor - ETICS)

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.

Pentru a umple orice fisuri sau orificii, utilizați gletul acrilic Acrylic Putty sau Visto.



Suprafețele noi din tencuială, ciment, plăci din gips-carton sau suprafețele acoperite anterior cu vopsele emulsionate sau acrilice pe bază de apă trebuie grunduite cu Granikot Primer.

ETAPE

1

Amestecați bine cu un mixer înainte de aplicare și la intervale regulate în timpul aplicării. Dacă este nevoie, diluați cu apă în proporție de maximum 2%.

2

Aplicați cu un șpaclu din oțel inoxidabil și folosiți o mistrie din plastic pentru formarea texturii finale.

3

În funcție de condițiile de mediu, realizarea texturii tencuielii ar trebui făcută în termen de 5-15 minute de la aplicarea acesteia pentru a obține textura adecvată.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%. Pentru utilizare la exterior, nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț și de vânt puternic în următoarele 48 ore.
- Materialele minerale naturale ce sunt în compoziția tencuielii pot cauza diferențe ușoare, umbre de culoare în compartie cu nuanțele din paletar. De aceea se recomandă pentru un rezultat uniform să fie colorate produse din același lot de fabricație, fie să se amestece tencuielile din loturi de fabricație diferite.
- Condițiile meteorologice sunt deosebit de importante pentru calitatea și efectul estetic al tencuielii, de aceea recomandăm ca instrucțiunile de

aplicare să fie respectate cu strictețe. Temperaturile foarte ridicate reduc durata de prelucrabilitate a tencuielii, în timp ce ploaia pe o suprafață proaspăt tencuită va cauza deteriorarea rezultatului final.

- A se evita expunerea directă și neuniformă la radiațiile solare pentru a împiedica uscarea neuniformă.
- În cazul în care realizarea texturii suprafeței începe după 15 minute de la aplicarea tencuielii, iar tencuiala a început deja să se usuce, este posibil ca textura să prezinte defecte sau să fie neuniformă pe durata prelucrării.
- Uscată la atingere după 4-6 ore și în profunzime după 24 ore la + 20°C și la o umiditate relativă

de 65%. Întărirea completă este obținută după aproximativ 14 zile. Acești timpi variază în funcție de condițiile de mediu (umiditate relativă și temperatură).

- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este nevoie, cu apă și săpun sau detergent.
- Acoperiți materialul nefolosit în scopul folosirii ulterioare. După aplicarea tencuielii, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Materialul nefolosit necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși organici volatili)



„Acoperitori pentru pereți exteriori, din substrat mineral”. Limită conținut COV **40 g/L**. Conținut maxim COV **39 g/L** (produs gata pentru utilizare).

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Recipientele se păstrează închise, la loc umbros, ferit de razele directe ale soarelui, timp de maximum 24 luni de la data de producție

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001

