



**COD 520848**

Plasa din fibră  
de sticlă de  
50 g/m<sup>2</sup>

**Caracteristici**

|                                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensiune rolă (inclusiv toleranța)                                                                 | 50ml / 1ml (+/- 0.5%)            |
| Dimensiune ochi                                                                                      | 2x2 mm                           |
| Gramaj (inclusiv toleranța)                                                                          | 50gr / mp (+/- 5%)               |
| Rezistența la rupere în condiții normale<br>de păstrare a firului de urzeală / a firului de bătătură | 1080 N / 50 mm<br>1091 N / 50 mm |

**Valori Fact  
Plasa 50GR**

**COD 520849**

Plasa din fibră  
de sticlă de  
70 g/m<sup>2</sup>

**Caracteristici**

|                                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensiune rolă (inclusiv toleranța)                                                                 | 50ml / 1ml (+/- 0.5%)            |
| Dimensiune ochi                                                                                      | 5x5 mm                           |
| Gramaj (inclusiv toleranța)                                                                          | 70gr / mp (+/- 5%)               |
| Rezistența la rupere în condiții normale<br>de păstrare a firului de urzeală / a firului de bătătură | 1080 N / 50 mm<br>1091 N / 50 mm |

**Valori Fact  
Plasa 70GR**

**COD 520798**

Plasa din fibră  
de sticlă de  
90 g/m<sup>2</sup>

**Caracteristici**

|                                                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensiune rolă (inclusiv toleranța)                                                                 | 50ml / 1ml (+/- 0.5%)         |
| Dimensiune ochi                                                                                      | 4x5 mm                        |
| Gramaj (inclusiv toleranța)                                                                          | 90gr / mp (+/- 5%)            |
| Rezistența la rupere în condiții normale<br>de păstrare a firului de urzeală / a firului de bătătură | 920 N / 50mm<br>1070 N / 50mm |

**Valori Fact  
Plasa 90GR**

**COD 520738\***

Plasa din fibră  
de sticlă de  
110 g/m<sup>2</sup>

**Caracteristici**

|                                                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensiune rolă (inclusiv toleranța)                                                                 | 50ml / 1ml (+/- 0.5%)         |
| Dimensiune ochi                                                                                      | 10x10 mm                      |
| Gramaj (inclusiv toleranța)                                                                          | 110 gr / mp (+/- 5%)          |
| Rezistența la rupere în condiții normale<br>de păstrare a firului de urzeală / a firului de bătătură | 780 N / 50mm<br>1050 N / 50mm |

**Valori Fact  
Plasa 110GR**

\*pentru tencuială  
mecanizată

# BENEFICIILE plasei din fibră de sticlă pentru interior



**Distribuitor: TEMAD CO SRL**  
Șos. Cristianului nr.12, Brașov, Romania,  
tel.: 0268.506.108, email: office@temad.ro

[www.temad.ro](http://www.temad.ro)



50g/m<sup>2</sup>

70g/m<sup>2</sup>

90g/m<sup>2</sup>

110g/m<sup>2</sup>

## Plasa din fibră de sticlă

reprezintă elementul de armare a termoizolațiilor de exterior/ interior cât și a tencuielilor și gleturilor interioare având rolul de a evita formarea crăpăturilor/ fisurilor la nivelul pereților și armarea stratului suport pentru tencuielile decorative/ vopsele lavabile.



### Plasa din fibră de sticlă pentru interior

#### Destinație și domeniu de utilizare

- armarea tencuielilor interioare pe suprafețe verticale și orizontale;
- se utilizează, în mod special, atunci când finisajul este pe bază de gips și în cazul interacțiunilor dintre materiale cu coeficienți de dilatare diferiți, distribuind în mod uniform tensiunile la care sunt supuse;
- se utilizează pentru rigidizarea pereților de separare la interior;
- corectarea și prevenirea apariției fisurilor la pereți și tavane;
- renovarea pereților caselor vechi fără a mai fi necesară îndepărtarea tencuielii existente;
- renovarea monumentelor istorice care necesită aplicarea de straturi succesive de glet pentru corecții / reparații;
- ajută la aplicarea de gleturi/renovări în zona arcadelor/boltelor și a tavanelor în mai multe ape.

## Avantajele utilizării plasei din fibră de sticlă la interior:

- Sporește rezistența suprafețelor la șocuri
- Economie de timp pentru lucrările de finisaj
- Indicator optic pentru aplicarea rapidă și uniformă a gletului

Consum scăzut  
de glet de până la  
**20-30%**

Permite placarea cu  
faianță a pereților  
de grosime mică  
**< 15 cm**

În funcție de domeniul de utilizare de aplicare și de gramajul pe metru pătrat al plasei din fibră de sticlă, se recomandă utilizarea acestuia astfel:

#### La exterior:

- pentru termosistem (polistiren sau vată minerală) – 145/160 g/m<sup>2</sup>
- pentru tencuieli/ gleturi – 125 g/m<sup>2</sup>



#### La interior:

- pentru termosistem la pereții interiori (vată minerală sau polistiren) – 125 g/m<sup>2</sup>
- pentru tencuială mecanizată – 110 g/m<sup>2</sup>
- pentru reparații pereți vechi sau noi (beton/ cărămidă/ plăci gips-carton) – 50/ 70/ 90 g/m<sup>2</sup>

